



Scheda tecnica

# weber DL60

Disarmante per casseri in legno

## CAMPI DI IMPIEGO

Getto di calcestruzzo.

## CONSUMO

0,1 lt/mq

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

<b>Confezioni:</b>	tanica da lt 20 tanica da lt 5
<b>Aspetto:</b>	liquido limpido
<b>Durata del prodotto:</b>	<b>18 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
<b>Resa per confezione:</b>	tanica da lt 20: 200 mq tanica da lt 5: 50 mq

## DATI TECNICI\*

**Densità:** 0,89 kg/lt

\* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

**Temperatura di applicazione:** +5°C ÷ +35°C

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

# Ciclo applicativo

## APPLICAZIONE

- Diluire **weber DL60** con acqua (non più di 10 litri di acqua per litro di prodotto) mescolando sino ad ottenere un'emulsione lattiginosa omogenea
- Stendere a pennello o spruzzo sulla superficie del cassero a contatto con il getto sino alla totale impregnazione
- Attendere la completa evaporazione dell'acqua prima dell'utilizzo in opera

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Proteggere dal gelo il prodotto già diluito
- Versare il prodotto nell'acqua, e non viceversa
- Rimescolare il prodotto già diluito ogni 3÷4 ore
- Il consumo varia a seconda dell'assorbimento del legno

## Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900  
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

