



Smalto brillante anticorrosivo , per interni ed esterni .

Smalto alchidico , di facile applicazione ed ottima distensione consente di proteggere e decorare superfici in ferro e legno adeguatamente preparate.

Resistente agli agenti atmosferici, grazie alla presenza di pigmenti particolarmente efficaci anche all'esterno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE





ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	a base di legante sintetico alchidico	
PESO SPECIFICO	1,13 ± 0,02 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ	175 ± 10 s	tazza DIN 4 a 20°C
RESIDUO SECCO	69 ± 2 % p/p	

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco, nero e tinte di cartella

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE* (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 2-4 ore per ricopertura: 24 ore
	RESA PRATICA	10-11 m ² /L per mano
	DILUIZIONE In volume	Pronto all'uso, max 5% con diluente 700
	ATTREZZI	pennello, rullo

* Con temperature più basse ed umidità relativa più alta i tempi di essiccazione possono aumentare.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, ferro esente da calamina e ruggine non aderente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO		LEGNO NUOVO		SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	
FONDO	FERSAN	1 MANO	CASABELLA	1 MANO	-	
FINITURA	BOEROGLOSS	2 MANI	BOEROGLOSS	2 MANI	BOEROGLOSS	2 MANI

Nel caso in cui il fondo sia stato applicato da più di 72 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto brillante sintetico per interni ed esterni, indicato per finiture su supporti di legno e ferro.
RESIDUO SECCO	69 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,13 ± 0,02 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C e con umidità relativa superiore all' 85%.

Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 0 - Novembre 2014

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it