



Scheda tecnica

weberdry pronto24

Guaina liquida impermeabilizzante anche idonea all'incapsulamento del cemento-amianto

- Certificato per l'incapsulamento del cemento-amianto
- Colorato e impermeabile
- Altamente elastico
- Realizza una barriera vapore
- Compatibile con i leganti cementizi
- Vantaggioso per superfici complesse
- Ricopribile immediatamente con piastrelle ceramiche



UNI EN 14891

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrelature di ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione
 Certificato n° 13/315/00 del 01/09/2000 rilasciato da: Politecnico di Torino - Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica attestante: "essere conforme a quanto richiesto dal disciplinare del decreto del Ministero della Sanità del 20/08/99 per incapsulanti di tipo A"



CAMPI DI IMPIEGO

Manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni.

Impermeabilizzazione di superfici inclinate non pedonabili. Manutenzione e rinnovo di coperture in fibrocemento, fioriere.

Incapsulamento del cemento-amianto in conformità a quanto richiesto dal D.M. 20/08/99 Min. Sanità per incapsulanti di tipo A.

Idoneo al ripristino dell'impermeabilizzazione di terrazzi prima della posa di piastrelle ceramiche.

Non idoneo a sostituire le guaine in rotolo per l'impermeabilizzazione di grandi superfici e quale impermeabilizzante di vasche, piscine e contenitori di liquidi.

Non idoneo ad essere pedonabile direttamente se non per interventi di servizio o manutenzione.

SUPPORTI

- Cemento-amianto e fibrocemento
- Vecchie guaine bituminose
- Catrami
- Calcestruzzo e intonaci cementizi
- Piastrelle e marmette

NON APPLICARE SU

- Intonaci a base di calce idraulica o gesso
- Guaine o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcatura o velo oleoso superficiale (in genere 3 mesi dalla posa)
- Su superfici gelate o con rischio di gelate notturne e in pieno sole
- Superfici soggette a ristagni d'acqua

CONSUMO

1,5 ÷ 2,5 kg/mq per 310 ÷ 440 µm

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da kg 5 e 20
Aspetto:	pasta colorata bianca, grigia o rossa
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
Resa per confezione:	secchio kg 5: 2÷3,3 mq secchio kg 20: 8÷13,3 mq

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Acqua d'impasto:	applicare puro o diluito con acqua solo per la prima mano (% max di acqua di diluizione in volume 10%)
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C
Tempo di ricoprimento:	posa ceramica: 3 ore dalla seconda mano
Tempo di essiccazione:	3 ore
Tempo di indurimento:	24÷36 ore
Insensibilità alla pioggia o alla rugiada:	6 ore
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano:	1 ora

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Massa volumica dell'impasto:	1,3 kg/lt
Consistenza:	pasta viscosa
Temperatura di esercizio:	-18°C ÷ +70°C
Allungamento:	a rottura 200%
Permeabilità all'acqua:	nulla

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Pennello, rullo, spazzolone, spruzzo (airless).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono presentarsi stabili e puliti, occorre perciò rimuovere parti deboli e sostanze grasse. I supporti bituminosi e le vecchie guaine con parti distaccate o bolle devono essere sfiammati e risistemati; i supporti in fibrocemento coperti da muschi e muffe devono essere preventivamente lavati con una soluzione al 10% di ipoclorito di sodio e dopo 3 ore spazzolati accuratamente. Su supporti molto porosi primerizzare con **weberprim RA13** e far asciugare almeno 8 ore. Nel caso di posa su vecchie piastrelle assicurarsi che siano ben ancorate ed effettuare preventivamente la pulizia con detergenti basici.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto.

Stendere uniformemente **weberdry pronto24** sul supporto con pennello, airless, spazzolone o spatola d'acciaio in due mani a distanza di 1 ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano.

Dopo 3 ore dalla seconda mano, procedere alla posa della nuova pavimentazione.

Lavare gli attrezzi con acqua.

Ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche utilizzando i collanti **webercol UltraGres 400** o **webercol ProGres Top S1**.

INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO:

Mescolare bene il prodotto.

Stendere uniformemente a spruzzo **weberdry pronto24** sul supporto in due mani (la 2a di colore contrastante) a distanza di almeno 6 ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano. In ogni caso lo spessore finale dovrà essere di almeno 310 µm pari ad un consumo di 1,8 kg/mq circa.

Lavare gli attrezzi con acqua.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Applicare su supporti asciutti
- In caso di pioggia proteggere per le prime 6 ore
- Non lasciare esposti al sole i secchi prima dell'impiego
- Eseguire le operazioni su cemento-amianto e smaltire i rifiuti relativi in accordo con il DM 20/08/99 del Min Sanità e con i regolamenti sanitari locali

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di interventi di manutenzione e/o ripristini di vecchie impermeabilizzazioni, di coperture in fibrocemento e fioriere e interventi di incapsulamento del cemento-amianto (conforme al D.M. 20/08/99), con applicazione di guaina liquida acrilica a base d'acqua, pronta all'uso (tipo **weberdry pronto24** di Saint-Gobain PPC Italia) da applicare in 2 mani a rullo, pennello, spruzzo o spazzolone, con un consumo di 1,5÷2,5 kg/mq, ricopribile con ceramica dopo almeno 3 ore dalla posa.

Tale superficie, con allungamento a rottura del 200% e resistente ai raggi U.V., costituirà un'impermeabilizzazione continua di colore bianco, grigio o rosso, a elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto dovrà essere conforme ai requisiti come da normativa UNI EN 14891.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Allungamento:	a rottura 200%
Permeabilità all'acqua:	nulla
Massa volumica dell'impasto:	1,3 kg/lt

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.