



- COTTO
- KLINKER
- MATTONI FACCIA A VISTA



A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento dell'acqua.
- Crea una barriera anti efflorescenza.
- Favorisce l'assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento.
- Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista.
- Protezione traspirante effetto naturale.

I VANTAGGI

- Non altera la naturale colorazione del materiale.
- Ottimo per interni ed esterni.
- Ostacola la formazione di muschi.
- Non altera l'ingelività del cotto.
- Lascia traspirare la superficie.
- Grande capacità di penetrazione.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Pulire la superficie con **DETERDEK** o **FILAPHZERO** e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto puro con pennello in modo regolare e con abbondanza, impregnando bene anche le fughe.

Superfici esterne: applicare una seconda mano di **FILAES82** o una mano **FILAFOB** a 24 ore di distanza dalla prima. **FILAES82** può essere applicato anche a spruzzo con pompa *airless*.

Per pavimenti interni in cotto si consiglia di concludere il trattamento con il metodo *Fila*, applicando la cera in pasta **FILANATURWAX** e una cera liquida a scelta nella gamma *Fila*.

Manutenzione:

soluzione diluita di **FILACLEANER**.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Klinker 20/30 m²

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni 5/10 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.

Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Miscela di composti silossanici dispersi in solvente idrocarburico dearomatizzato.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Smettere il



prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDRO-TREATING.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: tipico di solvente idrocarburico

Densità: 0,790 kg/litro

Punto d'infiammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. *Fila* non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.