

CERALEGNO

cera d'api in pasta

PER LUCIDARE, PROTEGGERE E CONSERVARE IL LEGNO

Ceralegno è una miscela di elementi naturali selezionati (cera d'api e cera carnauba) ideale per lucidare e proteggere i mobili in stile e gli oggetti di legno ai quali si voglia dare una particolare finitura satinata ad effetto cera.

Questo prodotto è da sempre usato dagli ebanisti per valorizzare la finitura estetica dei mobili antichi e/o in stile.

Applicata regolarmente, **Ceralegno** mantiene nel tempo le parti trattate, proteggendole da graffi e polvere.

Ceralegno è un prodotto di facile applicazione/lucidatura che rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente e fa risaltare le venature naturali del legno.

Ceralegno Neutra (formulata con cere antingiallenti) e **Gialla** sono particolarmente indicate per la lucidatura del legno chiaro; **Ceralegno Noce**, **Ciliegio** e **Mogano** sono consigliate per lucidare e rendere più uniforme il colore delle superfici di legno medio-scuro.

Se usato come finitura, consigliamo l'applicazione di **Ceralegno** su superfici già trattate con vernici di fondo (*Laccantica*, *Tampoval* o *Rapival 304*).

È sufficiente una sola applicazione di cera per donare al legno un particolare effetto estetico da vedere e toccare.



CAPACITÀ (lt.):	0,5	1	5
IMBALLO (pz):	6	6	1

MODO D'USO:

- **Per rinnovare e lucidare una superficie:**
 - Rimuovere l'eventuale residuo della vecchia cera con del decerante per legno (*Decerante*).
 - Applicare un leggero strato di prodotto.
 - Lasciare asciugare per 20/30 minuti e quindi lucidare usando un panno morbido.
- **Per la finitura a cera di un mobile e/o un oggetto di legno:**
 - Assicurarsi che il legno da trattare sia carteggiato, pulito ed asciutto.
 - Applicare il prodotto in abbondanza. Tirare/distribuire bene la cera su tutta la superficie da trattare e continuare fino a quando il panno scivola sulla superficie.
 - Lasciare asciugare per 10/12 ore e lucidare con una matassina di lana d'acciaio finissima (*Lana d'acciaio*) usata come se fosse un panno.

N.B. Più si lascia asciugare il prodotto, più dura e resistente rimarrà la pellicola protettiva sulla superficie (max. 12 ore).

CARATTERISTICHE:

- **Residuo secco:** Neutra 24% - Noce 26%.
- **Tipo di solventi:** ragia minerale inodore.
- **Peso specifico:** 0,740.
- **Composizione:** cera d'api e carnauba.
- **Essiccazione:** da 15 minuti a 12 ore (variabile in relazione alla quantità di prodotto applicato ed al tipo di superficie trattata).

TINTE DISPONIBILI:

