

Pittura lucida per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 100 g/l (2010).
OPAL contiene al massimo 48 g/l COV.

Scheda tecnica I-60

CARATTERISTICHE

Finitura protettiva ad acqua, trasparente satinata, additivata con speciali filtri U.V.
Particolarmente indicata come finitura protettiva dei prodotti TATTOO oltre che di ogni tipo di pittura murale, rivestimenti plastici, ecc...
OPAL conferisce una protezione di lunga durata all'azione dei raggi ultravioletti proteggendo i supporti da sporco, intemperie e raggi U.V.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: applicare il sistema di decorazione preferito, seguendo le istruzioni riportate nelle relative schede tecniche.

FINITURA

Applicare il prodotto in due mani, con il RULLO IMPRONTE o con il PENNELLO STARLIGHT con un intervallo di circa 8 ore tra le due mani.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	12	1	41	TRASPARENTE SATINATO	-

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (10 - 40 %)	ACQUA	RULLO IMPRONTE - PENNELLO STARLIGHT

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	6 ORE	8 ORE	8 ORE	SI/SI	36 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.